



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT21-129389K
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)세원방수
 - 주소 : 경기도 남양주시 화도읍 폭포로 301-7 (창현리)
3. 시험기간 : 2021년 12월 06일 ~ 2022년 02월 17일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : CS URETHANE(HT-1000SH)[건설용 도막 방수재(우레탄 고무계 1류)]
6. 시험방법
 - (1) KS F 3211:2015
 - (2) KS M 6518:2021

7. 시험결과

1) CS URETHANE(HT-1000SH)[건설용 도막 방수재(우레탄 고무계 1류)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
인장성능-인장강도	N/mm ²	(1)	3.3	(20 ± 2) °C (65 ± 20) % R.H.	A
인장성능-파단시 신장률	%	(1)	865		
인열강도	N/mm	(1)	19.8		
경도(Type A)	-	(2)	65		

※ 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

----- 끝 -----

확인	작성자 성명	홍성록		기술책임자 성명	신홍철	
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2022년 02월 17일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 ☎ (043)210-8948

총 1페이지 중 1페이지

양식TOP-12-01-03(1)

